

MAXCIS 171-S

Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı Mastik

TANIM:

- Havadaki nem ile kürleşen sızdırmazlık malzemesidir.
- Hür türlü yüzeye mükemmel yapışır.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Akma yapmaz, tiksotropiktir.
- Çekme yapmaz.
- Boyanabilir.
- Kir tutmaz.

KULLANIM ALANLARI:

- İnşaatta yapı elamanları birleşim yerlerinde
- Derz dolgu ve çatlak tamiratında
- Kapı ve pencere montajında



UYGULAMA:

- Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Uygulama yapılırken genişlik/derinlik oranının 2/1 olmasına dikkat edilir.
- Uygun aletlerle ürün uygulanacak yüzeye dikkatlice sıkılır.
- Eşit kalınlıkta uygulama yapılmasına dikkat edilir.
- Derz yalıtımı yapılırken ürünün sadece yan yüzeylere yapışmasına dikkat edilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Test Adı	Birim	Standart	Değer
Yoğunluk	g/cm ³	-	1,20 ± 0,03
Yüzey Kuruma Süresi	dakika	-	30-60
Kürleşme Hızı	mm/gün	-	Min. 2,5
Akma	mm	EN ISO 7390	0
Sıcaklık Dayanımı	-	-	-40°C ile +90°C
Sertlik (Shore A)	-	-	35-40
Elastik Geri Dönüşüm	-	ISO 7389	>70
Uzama (Cam-Cam Fuga)	%	ISO 8339	>120
E100 Modülü (23°C)	N/mm ²	ISO 8339	0,35-0,40
E100 Modülü (-20°C)	N/mm ²	ISO 8339	<0,60
Gerilme Direnci (Papyon)	N/mm ²	ASTM D412	1,5-2,0
Uzama (Papyon)	%	ASTM D412	>600

*Testler 23°C de, laboratuvar şartlarında yapılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişebilir.

AMBALAJ:

Ambalaj	Renk	Miktar	Koli İçi Adet
Kartuş	Beyaz, siyah, gri	310 ml	12
Sosis	Beyaz, siyah, gri	600 ml	12-20

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

MAXCIS 171-S neme ve sıcaklığa duyarlıdır. Bu nedenle orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır.

	Birim	Değer
Raf Ömrü	ay	18
Depolama Sıcaklığı	°C	15-25

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.