

MAXCIS 371-C

Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Alifatik, Şeffaf, Son Kat Su Yalıtım Membranı

TANIM:

- Solventli, elastik, son kat su yalıtımı ve kaplama malzemesidir.
- Direk güneş ışığı gören ve şeffaf görünüm istenen yüzeyler için özel formüle edilmiştir.
- Püskürtme makinası ya da fırça-rulo ile uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

- Dekoratif ve değerli seramik, mermer yüzeylerin yalıtımı ve kaplamasında
- Epoksi, poliüre ve poliüretan kaplamalar üzeri



BİLEŞEN ÖZELLİKLERİ:

Test Adı	Birim	Değer
Kimyasal Yapı	-	Solventli Poliüretan
Yoğunluk (20°C)	g/cm ³	1,00 ± 0,05
Viskozite (20°C)	mPa.s	1300
Karışım Katı Madde İçeriği	%	75 (ağırlıkça)

REAKSİYON PARAMATRELERİ:

Test Adı	Birim	Değer
Kabuk Bağlama Süresi	saat	6-8
Katlar Arası Bekleme Süresi	saat	16-24

**Testler 20°C de, laboratuvar şartlarında yapılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişebilir.*

UYGULAMA ŞARTLARI:

Likit membran ve öncesindeki astar uygulaması için;

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Yeni beton üzerine uygulama yapmak için en az 28 gün beklenmelidir.
- Yüzey sıcaklığı çığ noktasından en az 3 °C yüksek olmalıdır.
- Tavsiye edilen hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı 5°C - 35°C arasındır.
- Uygulama esnasında bağıl nem % 85 den düşük olmalıdır.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Beton yüzeyindeki zayıf tabaka ve harç artıkları mekanik aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir.
- Uygun epoksi ya da çimento esaslı malzemeler ile beton tamiratları yapılmalıdır.
- Dilatasyon ve pahlar uygun malzemeler ile hazır hale getirilmelidir.
- Yüzeyin yapısına uygun epoksi ya da poliüretan esaslı bir astar ile astarlama yapılır.

UYGULAMA:

- Ürün homojen bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır.
- Ürün uygun bir püskürtme makine ya da fırça-rulo ile yüzeye uygulanır.
- Genellikle tek kat uygulama yapılır.

UYGULANMIŞ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Test Adı	Birim	Standart	Değer
Gerilme Dayanımı	Mpa	ASTM D 638	≥ 10
Uzama	%	ASTM D 638	≥ 200
Sertlik (Shore A)	-	ASTM D 2240	90

SARFIYAT:

- 1 kat uygulama için sarfiyat 0,30-0,50 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- 5 ve 15 kg/kova

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

MAXCIS 371-C neme ve sıcaklığa duyarlıdır. Bu nedenle orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır.

	Birim	Değer
Raf Ömrü	ay	9
Depolama Sıcaklığı	°C	15-25

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.