

MAXCIS 381-LCR

Sıvı Kristalize Beton Katkısı

TANIM:

- Beton içerisindeki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristaller oluşturur ve böylece betondaki kapiler boşlukları tıkararak su geçirimsizliği sağlar.
- Betonun mekanik ve kimyasal dayanımını artırır.
- Negatif ve pozitif yönden yalıtım sağlar.
- Klor içermez, beton içerisindeki demir donatıya zarar vermez.
- Sıvı olduğu için kolay uygulanır, zaman ve işçilik tasarrufu sağlar.



KULLANIM ALANLARI:

- Temel ve perde duvarlar
- İstinat duvarları
- Fore kazıklar
- Barajlar, su depoları ve havuzlar
- Tünel ve su kanalları
- Atık su arıtma tesisleri

UYGULAMA:

- Ürün kullanılmadan önce homojen kıvama gelene kadar karıştırılmalıdır.
- Beton imalatı esnasında karışım suyuna eklenerek veya beton mikserinin içine eklenerek kullanılır.
- Betonun içindeki çimento miktarının %2'si oranında eklenmelidir.



SARFIYAT:

- C 25 Beton için; 5 kg/m³
- C 30 Beton için; 6 kg/m³
- C 35 Beton için; 7 kg/m³
- C 40 Beton için; 8 kg/m³

AMBALAJ:

- 30 kg/plastik bidon

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

- Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.