

MAXCIS 772-RT

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı Yapıştırıcı

TANIM:

- Esnek, solventsiz zemin yapıştırıcısıdır.
- Kendiliğinden yayılabilir.
- Dış ortam şartlarına karşı dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

KULLANIM ALANLARI:

- SBR ve EPDM karo ve ruloların zemine yapıştırılmasında
- Suni çimin zemine yapıştırılmasında

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.

UYGULAMA:

- A Bileşeni düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra B bileşeni belirtilen oranda eklenir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmaya devam edilir.
- Hazırlanan karışım taraklı mala ile yüzeye uygulanır.
- Zaman geçirmeden yapıştırılacak ürünler yapıştırıcının üzerine serilir ve bastırılarak iyice yapışması sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Test Adı	Birim	Değer
Karışım Yoğunluğu	g/cm ³	1,70
Karışımın Kap Ömrü	dakika	30-40
Kuruma Süresi	saat	1-1,5

SARFIYAT:

- Yüzey yapısına bağlı olarak sarfiyat 0,80-1,00 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- A Bileşen 21 kg/plastik kova, B Bileşen 3 kg/metal teneke. Toplam 24 kg/set

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.



UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.