

MAXCIS EM-310

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Beton Tamiri ve Dilatasyon Bandı Yapıştırıcısı

TANIM:

- Epoksi esaslı, tamir ve yapıştırma harcıdır.
- Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur.
- Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışır.

KULLANIM ALANLARI:

- Beton yüzey tamiratları
- Dilatasyon bandı yapıştırma

BİLEŞENLER:

- A Bileşen: Epoksi Reçine
- B Bileşen: Sertleştirici



BİLEŞENLERİN ÖZELLİKLERİ:

Test Adı	Birim	A Bileşen	B Bileşen
Kimyasal Yapı	-	Epoksi Reçine	Sertleştirici
Karışım Yoğunluğu (23°C)	g/cm ³	1,70 ± 0,05	

BİLEŞENLERİN KARIŞIM ORANI:

	Ağırlıkça
A Bileşen	3 birim
B Bileşen	1 birim

REAKSİYON PARAMETRELERİ:

Test Adı	Birim	Değer
Tam Kuruma Süresi	saat	3-4
Karışım Kap Ömrü	dakika	30-40

*Testler 23°C de, laboratuvar şartlarında yapılmıştır. Farklı sıcaklık ve nem koşullarında değerler değişebilir.

UYGULAMA ŞARTLARI:

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Tavsiye edilen hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı 5°C - 35°C arasındır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.

UYGULAMA:

- A Bileşeni düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra B bileşeni belirtilen oranda eklenir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmaya devam edilir.
- Elde edilen karışım mala ya da spatula ile yüzeye uygulanır.

UYGULANMIŞ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Test Adı	Birim	Değer
Metale Yapışma Gücü	Mpa	>3,5
Betona Yapışma Gücü	Mpa	>3,0 (betonda kopma)
Basma Dayanımı	N/mm ²	>72

SARFIYAT:

- 1 mm kalınlık için sarfiyat 1,70 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- A Bileşeni 3,75 kg/kova, B Bileşeni 1,25 kg/kova. Toplam 5,00 kg/set

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

MAXCIS EM-310 bileşenleri neme ve sıcaklığa duyarlıdır. Bu nedenle orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır.

	Birim	A Bileşen	B Bileşen
Raf Ömrü	ay	12	12
Depolama Sıcaklığı	°C	15-25	15-25

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.