

MAXCIS 322-S

İki Bileşenli, Bitüm-Kauçuk Esaslı Su Yalıtım Membranı

TANIM:

- Elyaf takviyeli su yalıtım malzemesidir.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Çatlak köprüleme özelliği vardır.
- Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir.
- Hafif nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Toprak altı kullanıma uygundur.

KULLANIM ALANLARI:

- Temel ve perde duvarlar
- Bitki saksıları
- İstinat duvarları
- Eski bitümlü yalıtım malzemeleri tamiratl
- Döşeme altı balkon ve teras yalıtımı



UYGULAMA ŞARTLARI:

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Yeni beton üzerine uygulama yapmak için en az 28 gün beklenmelidir.
- Yüzey sıcaklığı çığ noktasından en az 3 °C yüksek olmalıdır.
- Tavsiye edilen hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı 5°C - 35°C arasındır.
- Uygulama esnasında bağıl nem % 85 den düşük olmalıdır.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz, kuru veya hafif nemli olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Beton yüzeyindeki zayıf tabaka ve harç artıkları mekanik aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir.
- Uygun epoksi ya da çimento esaslı malzemeler ile beton tamiratları yapılmalıdır.
- Dilatasyon ve pahlar uygun malzemeler ile hazır hale getirilmelidir.

UYGULAMA:

- A Bileşeni düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra B bileşeni belirtilen oranda eklenir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmaya devam edilir.
- Elde edilen karışım 1:1 oranında su ile karıştırılarak astar olarak yüzeye uygulanır.
- Astar kuruduktan sonra tekrar karışımlar hazırlanır ve elde edilen karışımlar mala, fırça veya uygun püskürtme makinesi ile yüzeye uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Test Adı	Birim	Değer
Karışım Yoğunluğu	gr/cm ³	1,10 ±0,05
Uzama	%	80
Karışımın Kap Ömrü (20°C)	dakika	50-60
Katlar Arası Bekleme Süresi	saat	3-4
Tam Kuruma Süresi	saat	24

SARFIYAT:

- 1 mm lik kuru film kalınlığı için sarfiyat yaklaşık 1,50 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- A Bileşen 22 kg, B Bileşen 8 kg. Toplam 30 kg/set

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

- Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.