

MAXCIS 332-S

İki Bileşenli, Bitüm-Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Membranı

TANIM:

- Yüksek elastikiyete sahip (>%2000), hidrofobik su yalıtım malzemesidir.
- Çatlak köprüleme özelliği vardır.
- Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel aderans sağlar.
- Su buharı geçirgenliğine sahiptir.



KULLANIM ALANLARI:

- Balkon ve teraslar (kaplama altı)
- Banyo, WC, mutfak (kaplama altı)
- Temel ve perde duvarlar
- İstinat duvarları

UYGULAMA ŞARTLARI:

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Yeni beton üzerine uygulama yapmak için en az 28 gün beklenmelidir.
- Yüzey sıcaklığı çığ noktasından en az 3 °C yüksek olmalıdır.
- Tavsiye edilen hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı 5°C - 35°C arasındadır.
- Uygulama esnasında bağıl nem % 85 den düşük olmalıdır.
- Rüzgarlı havada uygulama yapılmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Beton yüzeyindeki zayıf tabaka ve harç artıkları mekanik aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir.
- Uygun epoksi ya da çimento esaslı malzemeler ile beton tamiratları yapılmalıdır.
- Dilatasyon ve pahlar uygun malzemeler ile hazır hale getirilmelidir.
- Yüzeyin yapısına uygun epoksi ya da poliüretan esaslı bir astar ile astarlama yapılır.

UYGULAMA:

- A Bileşeni düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra B bileşeni belirtilen oranda eklenir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmaya devam edilir.
- Hazırlanan karışım uygun bir püskürtme makinesi ya da fırça-rulo ile bir ya da iki kat şeklinde yüzeye uygulanır.
- Katlar arası bekleme süresi 24 saati geçmemelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Test Adı	Birim	Değer
Yoğunluk (23°C)	g/cm ³	1,00 ± 0,05
Gerilme Mukavemeti	Mpa	≥ 2,2
Uzama	%	> 2000
Shore A	-	35-40
Yapışma Gücü	N/mm ²	Beton: ≥ 2,0

SARFIYAT:

- 2 kat uygulamada toplam sarfiyat yaklaşık 2,00 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- A Bileşen 17 kg/kova, B Bileşen 17 kg/kova. Toplam 34 kg/set

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

- Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.