

MAXCIS 571-TC

Tek Bileşenli, Termoplastik Reçine Esaslı, Son Kat Boya

TANIM:

- Solventli, UV dayanımlı, yüksek örtücülüğe sahip, son kat havuz ve zemin boyasıdır.
- Havuz kimyasallarından etkilenmez.
- Kuru ve hafif nemli yüzeylere uygulanabilir.

KULLANIM ALANLARI:

- Havuzlar
- Beton göletler
- Su kanalları
- Her türlü beton yüzeyde
- Asfalt üzeri yol çizgisi ve işaretleme



UYGULAMA ŞARTLARI:

- Yüzey sağlam ve yeterli dayanımda olmalıdır.
- Tavsiye edilen hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı 5°C - 35°C arasındadır.
- Uygulama esnasında bağıl nem % 85 den düşük olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Pas, toz, yağ ve su olmamalıdır.
- Beton yüzeyindeki zayıf tabaka ve harç artıkları mekanik aşındırma yöntemi ile temizlenmelidir.
- Uygun epoksi ya da çimento esaslı malzemeler ile beton tamiratları yapılmalıdır.
- Dilatasyon ve pahlar uygun malzemeler ile hazır hale getirilmelidir.

UYGULAMA:

- Ürün homojen bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır.
- Hazırlanan karışım uygun bir püskürtme makinesi ya da fırça-rulo ile bir ya da iki kat şeklinde yüzeye uygulanır.
- Önceki kat kuruduktan sonra (en erken 3 saat, en geç 24 saat sonra) diğer kat uygulanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Test Adı	Birim	Değer
Yoğunluk (23°C)	g/cm ³	1.55 ± 0,05
Katı Madde İçeriği	%	65

SARFIYAT:

- Her kat uygulama için sarfiyat 0,20-0,30 kg/m² dir.

AMBALAJ:

- 5 kg ve 25 kg/kova

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

- Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası ,kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.