

MAXCIS 671-PP

Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Dökme Sistem, Kauçuk Bağlayıcı

TANIM:

- Aromatik, solventsiz bir prepolimerdir.
- SBR ve EPDM granüllerin dökme sistemde yapıştırılmasında kullanılır.
- Yüksek yapıştırma gücüne sahiptir.
- Esnek bir yapıya sahiptir.
- UV dayanımlıdır.
- Dış ortam şartlarına karşı dayanıklıdır.

KULLANIM ALANLARI:

- Dökme sistem SBR ve EPDM kauçuk zemin uygulamaları

KULLANIM ORANI:

- SBR veya EPDM Granül: %80-85, Bağlayıcı: %15-20

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Test Adı	Birim	Değer
Kimyasal Yapı	-	Poliüretan prepolimer
Yoğunluk (25 °C)	g/cm ³	1,10 ± 0,05
Viskozite (25 °C)	mPa.s	1500-2000
NCO içeriği	%	12,00 ± 0,50

AMBALAJ:

- 220 kg/varil

RAF ÖMRÜ VE DEPOALAMA:

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, 15°C - 25°C arası, kuru ve direk güneş ışığı görmeyen ortamlarda depolanmalıdır. Raf ömrü 9 aydır.

UYARI:

- Ürünü kullanmadan önce MSDS formunu dikkatlice okuyunuz ve yazılı olan talimatlara uyunuz.
- Uygulama esnasında kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
- Uygulama alanında yeterli hava sirkülasyonu olmalıdır.
- Boş ambalajları tehlikeli atık toplamakla yetkili kuruluşlara veriniz.